



# AKRYTYNK

## 010

Akrüülkrohv

**Kasutusvaldkonnad:**


Kasutusvalmis, värvitud krohvimört akrüülvaigu dispersiooni alusel. Õhukese kihiline viimistuskrohv sise- ja välistingimustes. Ühildatud Kreiseli TURBO soojusisolatsioonisüsteemiga. Peale kuivamist loob elastse kihi, millel on hea mehaaniline vastupidavus, ja püsivad värviomadused. Sobib pihustamiseks.

**Toote omadused:**

Veekindel  
Külmumiskindel  
Suur mehaaniline vastupidavus  
UV-kindel  
Lihtne töödelda  
Rikkalik värvipalett

**Toote koostis:**

- Akrüülpolümeerne vesidispersioon
- Modifitseeritud lisandid
- Tekstuurne struktuur
- Pigmendid
- Vesi

**Kasutamine:****Kasutamistingimused:**

Õhu, aluspinna ja toote temperatuur peab olema +5°C to +25°C. Kõik aluspinnad peavad olema kandvad, tihedad, stabiilsed, ühtlased ja puhtad. Aluspinnad tuleb puhastada tolmust, rasvast, lahtisest värvist, hallitusest, vetikatest, samblast, jne., pind peab olema pragude ja soolavaba.

**Aluspind:**

Enne krohvimise alustamist tuleb aluspind kruntida TYNKOLIT-T 330-ga. Puhastada aluspind orgaanilisest ja bioloogilisest kihist SEPTOBUD 1008 lahustiga. Enne TYNKOLIT-T 330 pealekandmist, kruntida väga imavad pinnad GRUNTOLIT-W 301

**Kasutusalad:**

**Armeeritud soojusisolatsioon :**  
**Tsement-lubikrohv :**  
**Kipskrohv :**  
**Kipsplaadid :**  
**Betoon, raudbetoon :**

**Ettevalmistamine:**

Kasutusvalmis toode. Mitte lahjendada veega ega teiste ainetega. Segada enne kasutamist hoolikalt. Enne kasutamist kontrollida, kas toote värv sobib tellitud tooniga.

**Kasutusvahendid:**

Kasutage toote kandmisel pinnale roostevabast metallist pahtlilabidat. Kohe pärast pealekandmist, tekstuureerige krohvikiht plastikust kelluga. Tööde ajal ja kuivamise ajal tuleb krohvipinda hoida külma, vihma, kõrge temperatuuri ja tugeva tuule eest. Soovitav on kasutada tellinguid.

**Märkused:**

Kogu soojusisolatsioonikomplekt peab olema korraga kasutatud. Kandke ühele pinnale krohv, ühelt partiilt. Töödelge pinda pidevalt, kasutades nähivate joonte vältimiseks meetodit " niiske märjal". Kasutage toonitud krohvide all, sama tooniga krohvimiskrunti.

**Ladustamine:**

Maksimaalselt 12 kuud toote valmistamiskuupäevast. Kuivas ja terves tehase pakendis, temperatuuril +5°C to +25°C.

**Pakendi suurus:**

- 25 kg/pakend, 33 tk/ alusel



# AKRYTYNK

## 010

Akrüülkroh

Ühik kaubaaluse kohta • ,

### Tehnilised andmed

	teraline 1.5mm - 1.7kg/m <sup>2</sup> ; 2.0mm - 2.4kg/m <sup>2</sup> ; 3.0mm - 3.7kg/m <sup>2</sup> ; vaoline 1.5mm - 2.4kg/m <sup>2</sup> ; 2.0mm - 3.4kg/m <sup>2</sup> ; 3.0mm - 5.0kg/m <sup>2</sup>
<b>Graanuli suurus</b>	1.5mm või 2.0mm või 3.0mm
<b>Kuivamisaeg</b>	12 - 48 tundi

### Üldised märkused:

Toote ohutuskaart asendab kõiki eelnevaid versioone. Informatsioon ja kogu tehniline teave, näitab meie praeguseid teadmisi ja praktilisi kogemusi. See on üldine teave, mis ei kohusta tootjat võtma vastutust töötuse ja kasutusviisi eest, sest kasutustingimustes võib esineda erinevusi. Seda toodet tuleb paigaldada vastavalt nõutavatele tehnilistele teadmistele töötervishoiu ja tööohutuseeskirjadele. Vältige kokkupuudet naha ja silmadega. Silma sattumisel, loputada rohke veega ja konsulteerida arstiga. Soovitav kasutada kindaid, kaitseprille ja kaitseriietust.

Maaletooja:  
Kangru tee 6, Kiili vald,  
Vaela küla, 75413  
info@eximp.ee  
www.eximp.ee  
Tel:+372 56265888

